



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2023

Acrotex Acryl-Latexfarbe matt

Innen – Dispersionsfarbe matt



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Acrotex matt ist eine alkalibeständige Latex-Farbe, die strapazierfähige und stumpfmatte Innenanstriche ergibt. Bindemittelbasis Styrol- Acrylat- Copolymer-Dispersion Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender
Eigenschaften	- Nassabrieb-Klasse 2 nach DIN EN 13300 - ergibt stumpf-matte, unverseifbare Anstrichfilme - ausgezeichnete Dauerelastizität und gute Atmungsfähigkeit - leicht und ohne Ansätze verarbeitbar
Anwendung	Für sämtliche Innen-Anstriche, wo hohe Scheuerfestigkeit und Strapazierfähigkeit bei einem matten Finish verlangt wird
Umwelt –Etikette	Eingestuft in der Kategorie B, www.stiftungfarbe.org
Lieferform	Farbtöne: weiss / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N / Pastelltöne bis Volltöne z.B. nach S-NCS, RAL etc. Glanzgrad: stumpf-matt, < 5% (85°) Konsistenz: pastös / auf Bestellung: Rollqualität oder Spritzqualität
Gebinde	Kunststoffeimer à 5kg, 10kg, 20kg, 22 kg, Farbtöne beliebig
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr Vor Frost schützen !

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,63 g / cm ³
Festkörper	66 %
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 – 3 Std.
Verbrauch	Praktische Ausgiebigkeit: 4 – 6 m ² pro kg (0,1 Kg – 0.25 Kg/m ² und Anstrich)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Nassabriebklasse	Nassabriebklasse 2, Scheuerbeständigkeit nach DIN EN 13300
Deckvermögen	Kontrastverhältnis - Klasse 2

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein. Bei Benetzungsstörungen oder Refüsierungerscheinungen (Krater, Fischaugen etc.) kann durch Zugabe von ca. 0.5 – 1.5 % Antisilikon WV oftmals Abhilfe geschaffen werden. Um Refüsierungen auf Kunststoff- und Metallteilen vorzubeugen kann auf Bestellung ein Antirefüsier-Zusatz verlangt werden. (Vielfach bei gespritzten Decken im Ladenbau etc.) Kreidende oder stark saugende Flächen müssen mit Tiefgrund vorbehandelt werden. Es dürfen keine Glanzstellen auftreten. (Haftungsverlust) Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.: Mit Haft- und Isoliergrund lsm oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund lsm oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund lsm oder Tiefgrund LF wv einlassen Poröse oder ungestrichene Holzplatten können mit Hybrid-Haftvorlack wasserverdünnbar oder mit Haft-Express vorgestrichen werden.
Verdünnung	mit Wasser / oder Tiefgrund LF für 1. Anstrich - <u>zum Streichen und Rollen:</u> 2 – 5 % - <u>zum Spritzen:</u> ca. 5 - 10 % (airless: Düse 0,5 – 0,6 mm)
Abtönen	mit Dispersions-Volltonfarben (max. 10%) oder Pintasol-Abtönpasten (max. 3%)
Verarbeitungshinweise	Nicht unter 5°C
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	entfällt
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (~0%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.