



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

PANAMA

Goldenes leuchten zwischen tanzendem Sand

Haupteigenschaften:

Gebrauchsfertige dickflüssige Spachtelmasse, sehr einfach aufzutragen.

Die geschwungene Bewegung des Sandes wird in dieser Kollektion mit der Schönheit von Perlen und ihren vielen Variationen kombiniert. Die kostbaren Gold- und Metalltöne lassen unvergleichliche Bilder an der Wand entstehen. Dank der Eleganz, die aus der Vereinigung von verschiedenen Elementen entsteht, verzaubert diese Kollektion jeden Raum in eine einzigartige und elegante Wohlfühl-Oase.

Auch stärker beschädigte Wände werden so kaschiert und grössere Reparaturen werden u. A. überflüssig. Panama ist ein dekorativer Effekt für Innenwände mit einem sandgestrahlten Perlmutteffekt, der eine unregelmäßige Textur erzeugt.

Technische Eigenschaften:

Werkzeuge zur Verarbeitung:	Duo Flachpinsle/Vertreiber (Splater Duo) oder Flachpinsel/Vertreiber (5033-100)
Spezifisches Gewicht:	1.350 - 1.400 Kg / lt.
Zusammensetzung:	Spezielle Mischung aus ausgewählten Quarzen und Acrylbindemitteln
Viskosität:	5000-10000 cPs
Ph Wert:	6 - 7
Gewicht Feststoffe:	60 %
Aussehen:	Dichte Flüssigkeit metallisiert
VOC:	< 30 g/l
Verdünnung:	Gebrauchsfertig
Trockenzeit:	2 h Staubtrocken, 6 -12 h vollständige Oberflächentrocknung
Abdeckung:	7 - 8 m ² /lt
Haltbarkeit / Stabilität:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerung / Verarbeitung:	8°C max. + 30 °C
Oberflächenvorbereitung:	Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich
Hinweise:	Um mögliche Farbunterschiede während der Anwendung zu vermeiden, wird empfohlen, die gleiche Charge zu verwenden.



ColorMode
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022

Leitfaden für Profis



So bereiten Sie die Wände vor:

Vor dem Auftragen des Produkts ist eine entsprechende Vorbereitung erforderlich.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, ausreichend ausgehärtet und frei von Trennmittelresten sein.

Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:

Mit Haft- und Isoliergrund Ism oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen

Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbürsten oder abwaschen (Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren

Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund LF oder Ism einlassen

Poröse oder ungestrichene Holzplatten: können mit Magistrator-Haftvorlack wv oder mit Haft-Express vorgestrichen werden.



So bereiten Sie die Beschichtungen vor:

Deco Primer:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren.

Verdünnung: Das Produkt DecoPrimer ist gebrauchsfertig und kann bis max. 5-10% Wasser verdünnt werden.

Einfärben: DecoPrimer kann in weiss oder auch in einer gewünschten Farbe aus der Farbkollektion der Color Mode ausgewählt werden. Es ist möglich das Produkt DecoPrimer mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben. Mischen Sie es mit Hilfe eines Spachtels oder Kreiselmischer (NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT für max. 2 min).

Trocknung: Handtrocken nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach 12-24 Std.

Applikation: Pinsel, Roller, spritzen. Zwischen +8°C. und +30°C. applizieren

Verbrauch: 6-8m²/lt

Lagerung: max. 18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung in kühler Umgebung unter 20°C.

Panama:

Vor Gebrauch ist das Produkt gut aufzurühren. Unter Umständen das Produkt zwischendurch aufrühren. Es kann sein, dass der Sand sich absetzt.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

Es ist möglich, das Produkt Panama mit Pintasol oder Universal Mischpasten einzufärben.

Oder wählen Sie Panama in einer Farbe aus der ColorMode Farbkollektion aus.

Das Produkt Panama ist in 6 Standardfarben erhältlich:

Gold, Light Gold, Aluminium, Bronze, Kupfer und Pearl und Abtönungen nach Farbkollektion

F. Fiocchi AG, alte Dübendorferstrasse 3, 8305 Dietlikon. Tel 044 833 25 13; Fiocchi Shop, Albisriederstrasse 226, 8047 Zürich, Tel 044 545 55 13

Hersteller: ColorMode - Via P. Anfossi 36 r - 16164 Genova (GE) Italia - Partita Iva 03371940101 und Codice Fiscale 03371940101

Tel. +39.010.71.48.50 Fax +39.010.71.48.50 - info@color-mode.it - www.color-mode.it

TECHNISCHES DATENBLATT, ENG ÜBERARBEITUNG 01.01.2018 / Panama / Übersetzung auf Deutsch: Fiocchi AG



ColorMode
—+—
estro italiano

F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Juni 2022



So tragen sie die Beschichtungen auf:

DecoPrimer / Grundierung:

- Tragen Sie eine Schicht DecoPrimer mit einer Walze mit kurzer Schurhöhe in der ausgewählten Farbe auf. Warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist (6-8 Stunden).

Panama / Schlussbeschichtung:

Klassischer Effekt:

- Tragen Sie das Produkt mit einem Flachpinsel/Vertreiber mit kreuzenden Bewegungen, in unregelmässiger Weise und in alle Richtungen auf. Nach 20 – 30 min. überarbeiten Sie die bereits fertige Fläche mit der sauberen Bürste, um Stellen zu entfernen, an denen sich mehr Sand abgelagert hat.

2- Schichteffekt:

- Tragen Sie das Produkt mit einem Flachpinsel/Vertreiber auf und verteilen Sie es mit schrägen, senkrechten oder waagerechten Pinselstrichen in der gewählten Richtung auf der gesamten Wand. Nach ca. 20 – 30 min. überarbeiten Sie mit der Bürste die bereits behandelte Fläche, um hinterlassene Kratzer weicher zu machen und abzuglätten. So entsteht ein Bild das Sandspuren und zwischendurch glatte Flächen aufweist.

Hinweise: Um eventuelle Tonalitätsunterschiede bei der Anwendung zu vermeiden, ist die Verwendung der gleichen Charge empfohlen.

Beachten Sie, dass eine richtige Beleuchtung, der Einfall des Lichtes auf die Wand unter Umständen von grosser Bedeutung sein kann.

Dieses Dokument leistet keine Garantie auf das oben beschriebene Produkt.

Es wird empfohlen, die Produkteignung jeweils in jedem einzelnen Fall zu überprüfen.

Bei der Verwendung natürlicher Rohstoffe können kleine Unterschiede auftreten zwischen der Musterkollektion, von Hand hergestellten Musterplatten und dem vom Kunden gewünschten Endprodukt und anderes mehr.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen (EUH211): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.