



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Acrotex Acryl-Latexfarbe halbmatt für innen und aussen



Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung	Acrotex - Acryl-Latexfarbe halbmatt ist eine sehr ausgiebige, geruchlos auf-trocknende Acryl-Dispersion mit bester Aussenbeständigkeit und erstklassiger Reinigungsfreundlichkeit. Bindemittel: Acryl – Styrol – Copolymerisatharz Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender
Eigenschaften	Acrotex – Anstriche sind höchst schmutzabweisend und dank ihrem leichten Glanz ausgeprägt reinigungsfähig. Acrotex-Anstriche sind wetterfest, alkalibeständig, nicht vergilbend, beständig gegen Waschmittel, schwache Chemikalien, Oel und Benzin. Bei Bedarf kann der Glanz erhöht werden durch Zusatz von Acrylat-Binder.
Anwendung	Für sämtliche Aussen- und Innen-Anstriche (Wohn- und Industriebereich, Küchen, Fassaden, Mauerwerk etc.). Seidenmatte Anstriche für innen und aussen, auf Mauerwerk und Holz. Besonders geeignet für höchst strapazierfähige Anstriche in Küchen, Korridoren, Treppenhäusern, Fabrikräumen etc. Acrotex halbmatt eignet sich nicht auf Gurimur-Tapeten und anderen PVC-Untergründen (Weichmacher-Wanderung: Anstriche werden klebrig !)
Umwelt –Etikette	Eingestuft in der Kategorie D, www.stiftungfarbe.org
Lieferform	Farbtöne: weiss / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N / Pastelltöne bis Volltöne z.B. nach S-NCS, RAL etc. Glanzgrad: halbmatt, 20.3% (85°) Konsistenz: pastös / auf Bestellung: Rollqualität oder Spritzqualität
Gebinde	Kunststoffeimer à 5kg, 13kg, 22 kg, Farbtöne beliebig
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr Vor Frost schützen !

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,5 g/cm ³
Festkörper	64 %
Verbrauch	5 – 7 m ² pro kg / Anstrich
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 – 3 Stunden

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (verseifungsbeständig)
Nassabriebklasse	Nassabriebklasse 1, Scheuerbeständigkeit nach DIN EN 13300 (<5 µm bei 200 Hüben) hochscheuerbeständig, besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich (geringe Verschmutzungsanfälligkeit)
Deckvermögen	Kontrastverhältnis - Klasse 2
Wetterfestigkeit	sehr gut (licht-, vergilbungs- und kreidungsresistent; dauerelastisch; schlagregendicht)

Verarbeitungen und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Kreidende oder stark saugende Flächen müssen mit Tiefgrund vorbehandelt werden. Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.) mit Haft- und Isoliergrundierung weiss oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen. Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1 mal mit Frafid Tiefgrund oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren. Sichtbeton: glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren. Innenbereich: nur Gips und sandende Untergründe tiefgrundieren. Vinyl-Tapeten (Gurimur) mit nicht migrationsbeständigen Weichmachern nicht mit Seidenglanz- oder Glanzdispersionen streichen (Klebrigwerden)
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum Streichen und Rollen max. 2 – 5 % zum Spritzen bis 10 %
Abtönen	mit Pintasol Universalmischfarben bis max. 5 % oder Acrylat-Volltondispersionsfarben
Verarbeitungshinweise	nicht unter + 5° C (Gefahr von Verfilmungsschäden)
Anstrichaufbau	Direkt auf die nötigenfalls behandelten Untergründe Grundanstrich (mit 5 % Wasser verdünnen); Deckanstrich (bis ca. 3 %)
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Geräte-Reinigung	sofort mit Wasser; eingetrocknete Farbe nur mit Nitro- oder Universal-Verdünner.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 4%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.