



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Acrotex Acryl Latexfarbe satin

seidenglanz für innen und aussen



Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung	Acrotex - Acryl-Latexfarbe satin ist eine sehr ausgiebige, seidengänzende Acryl-Dispersion für innen und aussen, auf mineralischen Untergründen und Holz. Bindemittel: Acryl – Styrol – Copolymerisatharz Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender
Eigenschaften	Acrotex – Anstriche sind höchst schmutzabweisend und dank ihrem leichten Glanz ausgeprägt reinigungsfähig. Acrotex-Anstriche sind wetterfest, alkalibeständig, nicht vergilbend, beständig gegen Waschmittel, schwache Chemikalien, Oel und Benzin. Bei Bedarf kann der Glanz erhöht werden durch Zusatz von Acrylat-Binder.
Anwendung	Für sämtliche Aussen- und Innen-Anstriche (Wohn- und Industriebereich) die sehr stark strapaziert und einer intensiven Verschmutzung unterworfen sind (Gänge, Treppenhäuser, Schul- und Hotelräume, Küchen, Fabrikräume etc.) Acrotex satin eignet sich nicht auf Gurimur-Tapeten und anderen PVC-Untergründen (Weichmacher-Wanderung: Anstriche werden klebrig !)
Umwelt –Etikette	Eingestuft in der Kategorie C , www.stiftungfarbe.org
Lieferform	Farbtöne: weiss, RAL 9010, Hauston Glanzgrad: seidenglanz 66% (85°), 25% (60°) Konsistenz: pastös, airlessfiltriert
Gebinde	Kunststoffeimer à 5kg, 13kg, 22 kg, Farbtöne beliebig
Lagerfähigkeit	In gut verschlossenen Originalgebinden ca. 1 Jahr Vor Frost schützen !

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,4 g/cm ³
Festkörper	61 %
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 – 3 Stunden
Verbrauch	5 – 7 m ² pro kg und Anstrich (ca. 150 g/m ²)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (verseifungsbeständig)
Nassabriebklasse	Nassabriebklasse 1, Scheuerbeständigkeit nach DIN EN 13300 hochscheuerbeständig (<5 µm bei 200 Hüben) besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich (geringe Verschmutzungsanfälligkeit)

Deckvermögen	Kontrastverhältnis - Klasse 2
Wetterfestigkeit	sehr gut (licht-, vergilbungs- und kreidungsresistent; dauerelastisch; schlagregendicht)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Kreidende oder stark saugende Flächen müssen mit Tiefgrund vorbehandelt werden. Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.) mit Haft- und Isoliergrundierung weiss oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1 mal mit Frafid Tiefgrund oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren Sichtbeton: glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) entfernen oder aufräumen; tiefgrundieren Gips: Gips und sandende Untergründe tiefgrundieren Alte Leimfarben: mit warmem Wasser restlos entfernen und tiefgrundieren
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum Streichen und Rollen max. 2 – 5 % zum Spritzen bis 10 %
Abtönen	mit Pintasol Universalmischfarben bis max. 5 % oder Acrylat-Volltondispersionsfarben
Verarbeitungshinweise	nicht unter + 5° C; bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu rechnen (feine Haarrisse; graduell verschlechterte Beständigkeiten)
Anstrichaufbau	Direkt auf die nötigenfalls behandelten Untergründe Grundanstrich (mit 5 % Wasser verdünnen); Deckanstrich (bis ca. 3 %)
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Geräte-Reinigung	sofort mit Wasser; eingetrocknete Farbe nur mit Nitro- oder Universal-Verdünner.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 4%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.