



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Januar 2016

Fioplex farblose Grundierungen, Glanzüberzüge

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Festkörperreiche Grundierung für innen und aussen Glanzüberzüge für innen und aussen, Erhöhung Bindemittelanteil von Innenfarben Fioplex ist das ideale Dispersions-Grundiermittel zur Egalisierung fester Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen Bindemittel: Hochwertiges Polymerdispersionsgemisch: PU und VAE Verdünnungsmittel: Wasser
Eigenschaften	- verfestigt sandende und abgewitterte Fassaden und Mauerwerke, sowie Resten von Kalk- und Mineralfarben - verbessert den Durchfeuchtungsschutz von mineralischen Baustoffen im Aussenbereich (bessere Wärmedämmung); - vermindert die Ausblüh-Gefahr und verlängert die Haltbarkeit nachfolgender Anstriche - egalisiert stark- oder unterschiedlich saugende Untergründe überarbeitbar mit allen Dispersionen, Putzen und Leimfarben (nach ca. 4 bis 5 Stunden) - geruchsarm und umweltfreundlich (lösemittelfrei)
Anwendung	Als Einlass-, Haft- und Verfestigungsgrundierung für alle mineralischen Untergründe; speziell für geruchsneutrale Innenanstriche. Als waschbeständiger, farbloser und vergilbungsfreier Überzug für Tapeten geeignet. Wichtiger Hinweis: Decken und Wände mit Resten von Leimfarben sollten mit lösemittelhaltigem Tiefgrund verfestigt werden (Fradid-Tiefgrund) Untergründe: Beton, Abrieb, Gips, Kalksandstein, Putz, Eternit, Altanstriche (Kalk- und Mineralfarben) Fioplex ist nicht geeignet als Versiegelung auf waagrechten Flächen mit Wasserbelastung
Lieferform	Farbton: trübe, leicht milchig (farblos auf trocknend) Glanzgrad: glänzend Konsistenz: dünnflüssig
Gebinde	Einweggebinde; 5 lt / 12 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden 1 Jahr bei 20°C. Vor Frost schützen!

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,02 g / cm ³
Festkörper	12,4 %
Trocknung	Klebfrei nach ca. 30 Min.; überarbeitbar nach 2 - 3 Std.
Verbrauch	5 - 10 m ² pro kg (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) Exakten Verbrauch und Verdünnungsgrad durch Probe am Objekt ermitteln.

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	hoch alkalifest; keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz und Beton
-----------------------	--

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen (auch Flächenstreicher), rollen, spritzen
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken und genügend ausgehärtet sein
Verdünnung	nur mit Wasser
Abtönen	Pintasol Universal-Abtönfarben max. 2%
Verarbeitungshinweise	Die Auftragsmenge muss der Saugfähigkeit resp. Porosität des Untergrundes angepasst werden. - bei schwach saugenden Untergründen kann durch Verdünnung bis max. 30 % eine oberflächliche Filmbildung verhindert werden (an der Oberfläche darf kein glänzender Lackfilm entstehen) - extrem saugende Flächen event. 2 mal streichen (Vermeidung von Aufhell-effekten und Fleckenbildung bei bunten Deckanstrichen) - nicht unter + 5°C verarbeiten
Gerätereinigung	sofort mit Wasser; nach dem Antrocknen mit Nitro- oder Universal-Verdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
VeVA-Entsorgungscode	08 01 12
VOC – Gehalt	0

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.