



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Frafiputz-Grund für innen und aussen

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Feinkornhaltiger, griffiger Grundanstrich auf Dispersions-Basis für nachfolgende Aufziehputze. 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Bindemittel: Acrylat-Copolymerisat (unverseifbar) Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Calcit 0,3 mm
Eigenschaften	- ergibt griffige und tragfähige Oberflächen auf glatten Untergründen; verhindert das Absacken von nachfolgenden Aufziehputzen - leichteres und gleichmässigeres Strukturieren des Aufziehputzes - verhindert das Durchschimmern durch die Putzrillen bei farblich stark abweichenden Putzuntergründen - verbessert die Schlagregendichte von Aussenmauerwerk
Anwendung	Grundieranstrich für innen und aussen (Voranstrich) für kunststoffgebundene Aussen- und Innen-Putze Untergründe: Beton, Abrieb, Gips, Eternit, Holzplatten, Alt-Anstriche auf Kunstharz- oder Dispersions-Basis
Lieferform	Farbton: weiss Glanzgrad: matt Konsistenz: pastös
Gebinde	Kunststoffgebinde: 5 kg / 12 kg / 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden (unverdünnt) ca. 1 Jahr. Vor Frost schützen

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,3 g / cm ³
Festkörper	ca. 68 %
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 2 - 4 Std
Verbrauch	ca. 150 g pro m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	mit Plafond-Bürste oder Roller.
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. Neue, ungestrichene und sandende mineralische Untergründe im Aussen-Bereich müssen immer mit Frafid Tiefgrund S vorgestrichen werden (höherer Durchfeuchtungsschutz und bessere Wärmedämmwirkung; verbesserte Unter-Grundverfestigung und Haftung der Dispersion; fleckenloses und gleichmässigeres Auftrocknen auf dem egalisierten Untergrund) Flecken, Russ, Teer, Gerbstoffe etc.: mit Isoliergrund weiss oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen. Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1x mit Frafid Tiefgrund S oder M oder Tiefgrund LF wv grundieren. Sicht-Beton: glatte Stellen (Sinterschichten, Bojake) aufrauen; tiefgrundieren Innen-Bereich: Gips und glatte Untergründe mit Isoliergrund vorstreichen: Sandende Untergründe tiefgrundieren. Glatte Holzflächen und alte glatte Kunstharz-Anstriche wenn möglich leicht anschleifen; event. mit Isoliergrund oder Fisolit-Isoliergrund wv vorstreichen
Verdünnung	Vor der Verarbeitung ist Frafiputz-Grund je nach Untergrund bis 1 : 1 mit Wasser zu verdünnen.
Verarbeitungshinweise	Frafiputz-Grund 1mal mit Lammfellroller im Kreuzgang auftragen nicht unter 10°C; bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden zu rechnen (z.B. feine Haarrisse, graduell verschlechterte Beständigkeiten etc.)
Abtönen	Frafidisp Vollton-Dispersionsfarbe oder Pintasol Universal-Abtönfarben (bis max. 3 %)
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Gerätereinigung	sofort mit Wasser, nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 3%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.